



















# Multi



# Multi

Gewebe	DIN 60 001		100% Polyester
Flächengewicht (g/m <sup>2</sup> )	DIN EN 12127		150
Gewebedicke (mm)	DIN ISO 2286-3		0.28
Stoffbreite (cm)			200
Lamellenbreiten (mm)			89, 127
Schwerentflammbarkeit			B1 (DIN 4102), M1 (NF P 92501-7)
Lichteinheit	DIN ISO 105-B02		6
Feuchtraumgeeignet			Ja
Pflegehinweise			

## Solar und Optische Kennzahlen (DIN EN 410) Alle Werte sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/- 5%.

Farbe	02	04	17	24	27	38	53
	44	47	29	39	34	39	37
	52	51	33	51	43	49	44
	4	2	38	10	23	12	19
	44	47	38	42	40	41	40
	51	52	43	54	50	50	48
	5	1	19	4	10	9	12
	47	47	47	33	32	30	47
	0.46	0.46	0.46	0.45	0.47	0.47	0.46

 Lichttransmissionsgrad (%)

 Lichtreflexionsgrad (%)

 Lichtabsorptionsgrad (%)

 UV-Transmissionsgrad (%)

 Strahlungstransmissionsgrad (%)

 Strahlungsreflexionsgrad (%)

 Strahlungsabsorptionsgrad (%)

 Gesamt g-Wert (Glas g-Wert: 0,72; 1,6 W/m<sup>2</sup> K) DIN EN 13363-1



24



17



27



04



53



38



02