















# Jumbotex



# Jumbotex

Gewebe	DIN 60 001		100% Polyester
Flächengewicht (g/m <sup>2</sup> )	DIN EN 12127		512 (900), 545 (929)
Gewebedicke (mm)	DIN ISO 2286-3		0.80 (900), 0.85 (929)
Stoffbreite (cm)			500
Schwerentflammbarkeit			B1 (DIN 4102)
Pflegehinweise			

## Solar und Optische Kennzahlen (DIN EN 410) Alle Werte sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/- 5%.

Farbe	900	929
	25.10	3.35
	73.69	39.35
	1.21	57.30
	24.08	12.66
	72.70	53.29
	3.22	34.05
	24.59	2.45
	0.34	0.42

 Lichttransmissionsgrad (%)

 Lichtreflexionsgrad (%)


 Lichtabsorptionsgrad (%)

 UV-Transmissionsgrad (%)

 Strahlungstransmissionsgrad (%)

 Strahlungsreflexionsgrad (%)

 Strahlungsabsorptionsgrad (%)

 Gesamt g-Wert (Glas g-Wert: 0,72; 1,6 W/m<sup>2</sup> K) DIN EN 13363-1



900



929