









Element



Element

Gewebe	DIN 60 001		100% Polyester
Flächengewicht (g/m ²)	DIN EN 12127		220
Gewebedicke (mm)	DIN ISO 2286-3		0.30
Stoffbreite (cm)			235
Lamellenbreiten (mm)			89, 127
Öko-tex Standard 100	96.0.7963 FI Hohenstein		Ja
Schwerentflammbarkeit			B1 (DIN 4102), M1 (NF P 92501-7)
Lichtechtheit	DIN ISO 105-B02		5-6
Pflegehinweise			

Solar und Optische Kennzahlen (DIN EN 410) Alle Werte sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/- 5%.

Farbe	01	02	04	06	07	11	12	13	14	16	17	18	19	21	22	23
T_v	15	5	13	1	1	4	6	0.50	1	1	0.50	3	3	11	1	0.50
R_v	82	52	68	26	28	48	60	12	45	16	20	40	53	79	31	15
A_v	3	43	19	73	71	48	34	88	54	83	80	57	44	10	68	85
T_s	17	10	17	5	11	13	13	7	9	12	0.50	2	11	15	11	6
R_s	73	51	63	34	46	58	61	38	58	50	19	36	59	71	52	37
A_s	10	39	20	61	43	29	26	55	33	38	81	62	30	15	37	57
UV	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g_{tot}	0.34	0.43	0.38	0.51	0.46	0.40	0.39	0.49	0.40	0.44	0.58	0.50	0.40	0.34	0.43	0.49

T_v Lichttransmissionsgrad (%)

R_v Lichtreflexionsgrad (%)

A_v Lichtabsorptionsgrad (%)

UV UV-Transmissionsgrad (%)

T_s Strahlungstransmissionsgrad (%)

R_s Strahlungsreflexionsgrad (%)

A_s Strahlungsabsorptionsgrad (%)

g_{tot} Gesamt g-Wert (Glas g-Wert: 0,72; 1,6 W/m² K) DIN EN 13363-1



17



18



23



13



02



14



07




06



01



04



12



11



21



19



22



16