



















Euroshade 2






Euroshade 2

Gewebe	DIN 60 001		100% Polyester
Flächengewicht (g/m ²)	DIN EN 12127		180
Gewebedicke (mm)	DIN ISO 2286-3		0.21
Stoffbreite (cm)			183
Lamellenbreiten (mm)			89, 127
Schwerentflammbarkeit			B1 (DIN 4102), Typ B (BS 5867)
Lichtechtheit	DIN ISO 105-B02		5-7
Pflegehinweise			     

Solar und Optische Kennzahlen (DIN EN 410) Alle Werte sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/- 5%.

Farbe	10	20	30	40	50	60	70
 Tv	14	9	7	5	2	0	2
 Rv	80	81	78	69	66	56	62
 Av	6	10	15	26	32	44	36
 Ts	25	20	19	17	19	4	24
 Rs	65	68	65	55	58	39	62
 As	10	12	16	28	23	57	14

 Tv	Lichttransmissionsgrad (%)
 Rv	Lichtreflexionsgrad (%)
 Av	Lichtabsorptionsgrad (%)

 Ts	Strahlungstransmissionsgrad (%)
 Rs	Strahlungsreflexionsgrad (%)
 As	Strahlungsabsorptionsgrad (%)



40



50



60



10



30



70



20